



CONEXIONES Y TUBOS DE PVC CÉDULA 80

80-2SP-0415

Diseñado y Probados Para Rendimiento



El diseño de la tubería y conexiones de PVC en cédula 80 de Spears® combina años de experiencia comprobada con el análisis de estrés generado por computadora para obtener la estructura física y rendimiento óptimos para cada conexión. Material de refuerzo se coloca uniformemente en las áreas donde se concentra el estrés para obtener una capacidad de trabajo bajo presión sustancialmente mejorada. Los productos resultantes se someten a numerosas pruebas de verificación para obtener las mejores conexiones de PVC disponibles.

Disponibilidad desde 1/4 pulg. hasta 24 pulg.

La línea completa de conexiones moldeadas por inyección y tubería extruida de PVC de SPEARS® ofrece una variedad de configuraciones, en tamaños desde 1/4 pulg. hasta 24 pulg. Las conexiones de cédula 80 son manufacturados a la norma D2467 de ASTM y la tubería se produce a la norma D1785 ASTM. Las bridas exclusivas de Spears® en tamaños de 1/2" - 18" con patrón de pernos CL150 a ANSI B16-5, además numerosas uniones, hidrotomas, conexiones de especialidad y de transición en una gran variedad de tamaños

Excepcional resistencia a la corrosión y a químicos

A diferencia de conexiones metálicas, las de PVC jamás se oxidan, pelan o pican y proveen muchos años de servicio sin mantenimiento y prolongan la vida útil del sistema.

Capacidad nominal para alta temperatura

Los materiales de PVC termoplástico pueden transportar fluidos a temperaturas de servicio de hasta 140°F (60°C), lo que permite utilizarlos en una amplia gama de aplicaciones de proceso, incluyendo el transporte de fluidos corrosivos.

Un costo menor de instalación

Su costo de materiales es sustancialmente menor que el de las aleaciones de acero o acero revestido, combinados con su menor peso y facilidad de instalación, pueden reducir los costos de instalación hasta en un 60% por debajo de los costos de los sistemas metálicos convencionales.

Flujo de mayor capacidad

Sus paredes interiores lisas producen pérdida de presión baja y un volumen mayor que las conexiones metálicas convencionales.

Configuraciones adicionales hasta 36 pulg.

Las configuraciones extra grandes difíciles de encontrar, son fabricadas de tubo certificado por NSF®. Las conexiones son diseñadas y probadas para proveer una capacidad de manejo de presión completa de acuerdo a las especificaciones de Spears®.

Conexiones de especialidad de diseño avanzado

La amplia línea de productos innovadores y mejorados de Spears®, incluyen numerosas conexiones de transición de metal a plástico y las uniones con roscas de plástico de refuerzo especial (SR) patentados de Spears®.

Válvulas de PVC

Los productos de válvulas de PVC de SPEARS® están disponibles para la uniformidad y compatibilidad total del sistema; consulte la publicación: VEA LA SECCION DE VÁLVULAS EN EL SUPER SOURCE BOOK DE SPEARS®.



Assessed to ISO 9001:2008
Certificate number 293

Ejemplo de especificaciones técnicas

Toda tubería y conexiones de PVC en cédula 80 serán producidos por Spears® Manufacturing Company en PVC Tipo I, de clasificación de célula 12454, conforme a la norma D 1784 de ASTM. Todos las conexiones moldeados por inyección y tubería extruidos de PVC en cédula 80 deberán estar certificada para servicio de agua potable por la NSF Internacional. Todas las conexiones de cédula 80 se fabricarán en estricta conformidad con la norma D 2467 de ASTM y la tubería en cédula 80 se fabricará en estricta conformidad con la norma D 1785 de ASTM. Todas las conexiones fabricados se elaborarán de conformidad con las especificaciones generales para las conexiones fabricadas de Spears®. Todas las bridas de PVC deberán estar diseñadas y fabricadas para cumplir con el patrón de perno CL 150 según la estándar B16.5 de ANSI y con capacidad para una presión interna máxima de 150 psi, sin choque a 73°F.

PRODUCTOS PROGRESIVOS CREADOS GRACIAS A LAS INNOVACIONES Y LA TECNOLOGIA DE SPEARS®

Visite nuestro sitio Web: www.spearsmfg.com

Porcentaje de Reducción de la Presión Según la Temperatura de las Tuberías Termoplásticas de PVC

Para determinar el valor máximo de presión interna a una temperatura elevada, basta con multiplicar el valor de presión de la tubería a 73° F por el porcentaje especificado para la temperatura deseada

Temperatura de operación del sistema ° F (° C)	73 (23)	80 (27)	90 (32)	100 (38)	110 (43)	120 (49)	130 (54)	140 (60)
PVC	100%	90%	75%	62%	50%	40%	30%	22%

NOTA: Las válvulas, las uniones y los productos de especialidad tienen una clasificación de temperatura elevada diferente que las tuberías.

Propiedades físicas básicas del PVC

Propiedades	Método de prueba ASTM	PVC
Propiedades mecánicas, 73° F		
Gravedad específica, g/cm3	D 792	1.41
Resistencia a la tracción, psi	D 638	7,200
Módulo de elasticidad, psi	D 638	440,000
Resistencia a la compresión, psi	D 695	9,000
Resistencia flexural, psi	D 790	13,200
Resistencia Izod, entallada, pies-lb/pulg.	D 256	.65
Propiedades térmicas		
Temperatura de deflexión térmica ° F a 66 psi	D 648	165
Conductividad térmica, BTU/hr/pies2/° F/pulg.	C 177	1.2
Coefficiente de expansión lineal, pulg./pulg./° F	D 696	3.1 x 10 ⁻⁵
Inflamabilidad		
Índice limitador de oxígeno, %	D 2863	43
Clasificación UL 94	94V-0	
Otras propiedades		
Absorción de agua, % 24 hr.	D 570	.05
Color estándar de la industria	Blanco / Gris	
Clasificación de celdas ASTM	D 1784	12454
Aprobado para agua potable por la NSF®	Sí	

La resistencia química del PVC

El PVC generalmente es inerte a los ácidos, las bases y las soluciones parafínicos de hidrocarburos. Para obtener más información sobre la resistencia del PVC refiérase a la publicación "Chemical Resistance of Rigid Vinyls Based on Immersion Test", publicada por la empresa GEON®.



NO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AIRE O GAS COMPRIMIDO

SPEARS® MANUFACTURING COMPANY • SEDE PRINCIPAL

15853 Olden St., Sylmar, CA 91342 • PO Box 9203, Sylmar, CA 91392

(818) 364-1611 • www.spearsmfg.com

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN DE SPEARS® 04, Febrero 2016

PACÍFICO SUROESTE

15860 Olden St.
Sylmar (Los Angeles), CA 91342
(818) 364-1611 • (800) 862-1499
Fax (818) 367-3014

Spears®
555 Zephyr St
Stockton, CA 95206
(818) 364-1611 • (800) 862-1499
Fax (818) 367-3014

NOROESTE

4103 "C" St. NE Suite 200
Auburn (Seattle), WA 98002
(253) 939-4433 • (800) 347-7327
Fax (253) 939-7557

CENTRO SUR

1000 Lakeside Parkway
Flower Mound, TX 75028
(469) 528-3000 • (800) 441-1437
Fax (469) 528-3001

Spears®
7330 Langfield Rd.
Bldg 300 Suite 100
Houston, TX 77092
(469) 528-3000 • (800) 441-1437
Fax (469) 528-3001

MONTAÑA ROCOSA

4880 Florence St.
Denver, CO 80238
(303) 371-9430 • (800) 777-4154
Fax (303) 375-9546

UTAH

5395 West 1520 South
Salt Lake City, UT 84104
(303) 371-9430 • (800) 777-4154
Fax (303) 375-9546

MEDIO OESTE

1 Gateway Ct., Suite A
Bolingbrook (Chicago), IL 60440
(630) 759-7529 • (800) 662-6330
Fax (630) 759-7515

Spears®
7001 Southside Dr
Louisville, KY 40214
Llame al centro de distribución de
Spears® más cercano

VENTAS INTERNACIONALES

15853 Olden St. • Sylmar (Los Angeles), CA 91342 • (818) 364-1611 • Fax (818) 898-3774

FLORIDA

9563 Parksouth Ct.
Orlando, FL 32837
(407) 843-1960 • (800) 327-6390
Fax (407) 425-3563

SURESTE

4205 Newport Pl., Suite 100
Lawrenceville (Atlanta), GA 30043
(678) 985-1263 • (800) 662-6326
Fax (678) 985-5642

Spears®
4835 Sirona Dr., Suite 400
Charlotte, NC 28273
(678) 985-1263 • (800) 662-6326
Fax (678) 985-5642

NORESTE

590 Industrial Dr., Suite 100
Lewisberry (Harrisburg), PA 17339-9532
(717) 938-8844 • (800) 233-0275
Fax (717) 938-6547

Spears®/Associated Marketing
11500 Roosevelt Blvd.
Building G, Unit 1
Philadelphia, PA 19116
(717) 938-8844 • (800) 233-0275
Fax (717) 938-6547

Spears®
Cabot Business Park 7
11 Norfolk St.
Mansfield, MA 02048
(717) 938-8844 • (800) 233-0275
Fax (717) 938-6547